

NISOTEC GREASE Li

NISOTEC GREASE Li su višenamenske masti na bazi Li-12-hidroksi stearata, namenjena za podmazivanje ležajeva koji ne zahtevaju masti sa EP svojstvima. Prednosti:

- Otporna na dejstvo vode
- Otporna na oksidaciju
- Dobro štiti metalne površine od korozije i rđe u uslovima velike vlažnosti

Kvalitetni nivo: NLGI 0: ISO 6743-9: ISO-L-XCBHA 0; DIN 51502: K2 K-30

NLGI 1/2/3: ISO 6743-9: ISO-L-XCCHA 1/2/3; DIN 51502: K1(2/3) K-30

Fizičko-hemijske osobine

| Osobine | Jedinice | Tipične vrednosti | | | | Metode |
|--|----------------|-------------------|-----|-----|-----|---------------|
| NLGI gradacija | | 0 | 1 | 2 | 3 | ASTM D217 |
| Izgled | - | Žuto braon | | | | Vizuelno |
| Penetracija na 25 ^o C | 0.1 mm | 370 | 325 | 280 | 240 | SRPS ISO 2137 |
| Tačka kapanja, min. | ^o C | 170 | 185 | 190 | 200 | SRPS ISO 2176 |
| Korozija Cu trake (100 ^o C, 3h) | klasa | 1 | | | | SRPS ISO 2160 |
| FB EP Test - sila svarivanja | N | 2400 | | | | SRPS ISO 2160 |
| FB Wear Test - prečnik otiska | mm | 0,5 | | | | SRPS ISO 2160 |

Namena

Mast NISOTEC GREASE Li 2 namenjena je za podmazivanje i/ili zaptivanje kliznih ležajeva i drugih mehanizama koji rade malim i srednjim brzinama, ležajeva elektromotora, zatvorenih kotrljajućih i loptastih ležajeva industrijske opreme, železničkih i poljoprivrednih mašina i opreme. Može se koristiti na temperaturama od -30 do 120^oC.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

| EUROCARD. 400G | 400G | 800G | 4KG | 20KG | 180KG |
|----------------|------|------|-----|------|-------|
| X | X | X | X | X | X |